

Barva na dřevo LIGNUCOLOR[®] pro exteriéry, krycí barva

Technický datový list produktu

Všeobecné informace o produktu

Oblast použití

Barva na dřevo LIGNUCOLOR je trvalým krycím nátěrem dřeva pro všechny dřevěné konstrukční prvky v exteriéru, které nejsou rozměrově stálé nebo jsou jen omezené: např. dřevěné fasády, střešní podhledy, okenice a j. Vrstva laku je prodyšná pro difúzi par, odolná povětrnostním vlivům a účinně chrání dřevo před ultrafialovým zářením a zešednutím. Je vhodná i pro interiéry. Doporučujeme provést zkušební nátěr na skrytém místě dřeva nebo na jeho zbytku.

Obsahové látky



Čisté akrylátové pryskyřice, barviva, plnidla, pomocné prostředky pro tvorbu filmu, aditiva a voda.

barevné odstíny

bílá	L-001
světle šedá	L-002
vlašský ořech	L-003
palisandr	L-004
okrová žlut'	L-005
zelená jedle	L-006
modrá	L-007
ořešák	L-008
dub	L-009
ledovcová modř	L-010
pastelová béžová	L-011
skandinávská červeň	L-012
holubí modř	L-013
žlutá	L-014
signální červená	L-015

Skladování

Uložte dobře uzavřené nádoby v chladném prostoru, který není vystaven mrazu.

Použitelnost

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat minimálně 2 roky..

Balení

0,75 litru, 2,5 litrů, 25 kg.

Jednotky balení

karton 6 x 0,75 litru, karton 4 x 2,5 litrů, 1 x 25 kg.

Technické údaje

Hustota

1,05 – 1,28 g / ml, v závislosti na odstínu (podle normy DIN 53 217 část 2).

Podíl barviva

30 - 60%, v závislosti na barevném odstínu (váha pevných těles Sartorius MA 45).

Dodací viskozita

60 - 70 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

Viskozita při zpracování

60 - 70 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

Vydatnost	6 m ² / 0,75 litru, 20 m ² / 2,5 litrů, ca. 200 m ² / 25 kg (při 2 nátěrech).
Ředění	Výrobek je dodáván ve zředění vhodném ke zpracování, v případě potřeby lze zředit vodou.
Doba schnutí	Každá vrstva uschne po 1 h při teplotě 20 °C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání. Po 2 h lze nátěr brousit a přetírat. Za nepříznivých okolností se musí počítat s delšími časy schnutí.

Pokyny ke zpracování

Příprava podkladu	Neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nezmrzlé. Jeho povrch obruste smirkovým papírem. Všechny předchozí vrstvy nátěru musí být kompletně odstraněny, staré nátěry dřeva v otevřenými póry obruste a očistěte.
Zpracování	Barva na dřevo LIGNUCOLOR je připravena k okamžitému použití a nemusí se ředit. Před použitím dobře zamíchejte. Tato barva na dřevo se nanáší akrylovým štětcem stejnoměrně ve směru přirozené kresby dřeva a schne cca 2 h při dobrém větrání. Po průběžném zbrúšení jemným smirkovým papírem nebo smirkovým pásem se stejným způsobem nanese druhý nátěr a nechá se rovněž minimálně 2 h zaschnout.
Tipy	Všechny barvy na dřevo LIGNUCOLOR jsou vzájemně mísitelné a kombinovatelné.
Čištění nástrojů	Čištění nástrojů se uskutečňuje vodou. Během pracovních přestávek odložte nástroje do vody.

Bezpečnost a životní prostředí

Bezpečnostní pokyny	Barvu na dřevo LIGNUCOLOR přechovávejte mimo dosah dětí a v dobře uzavřené nádobě. Při kontaktu s očima oči ihned důkladně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem.
Likvidace produktu	Zcela vyprázdněné nádoby můžete přenechat k recyklaci (kód druhu odpadu. 080 112), zaslché zbytky produktu lze likvidovat s domovním odpadem.
Upozornění	Upozornění uvedená v tomto technickém datovém listu vyplývají z mnohaletého vývoje a praktického užívání. Slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují příslib vlastností. Každý uživatel musí produkty prověřit z hlediska jejich vhodnosti k zamýšlenému účelu použití. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny složení produktu, které slouží technickému nebo ekologickému pokroku.
Výrobce	Pinufin Lackfabrik Rheinhafenstraße 9 76189 Karlsruhe tel.: 0049 721 / 59 20 05-06 fax: 0049 721 / 59 16 98 info@pinufin.de www.pinufin.de
Distribuce	Dřevoobchod K&C s.r.o. Rosnice 66 360 17 Karlovy Vary Tel./Fax: 35305610932 www.drevoobchod.cz

[®]
pinucolor