

# Olej s tvrdým voskem na dřevěné podlahy bezbarvý

## Směrnice pro zpracování

<b>Viskozita při dodání</b>	20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).
<b>Viskozita při zpracování</b>	20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).
<b>Příprava podkladu</b>	neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nenamrzlé. K dosažení rovnoměrného povrchu doporučujeme povrch vyhladit brusným papírem. Všechny staré lakové nátěry musí být zcela odstraněny, průlinčité staré nátěry musí být zbrušeny a vyčištěny. Povrchy, které již byly nátěrem pinucolor – olej s tvrdým voskem ošetřeny, postačí zpravidla před novým nátěrem jen důkladně očistit
<b>Zpracování</b>	Olej s tvrdým voskem je připraven k použití a neměl by být ředěn. Před použitím dobře promíchat. Nanášet olej s tvrdým voskem <b>stejněměrně a slabou vrstvou</b> nepříliš měkkým štětcem z přírodních chlupů ve směru textury dřeva a nechat při dobrém větrání nejméně 10 hod. Schnout. Druhý nátěr nanášet stejným způsobem a nechat rovněž nejméně cca. 10 hod. Schnout. Přebytečný olej musí být bezpodmínečně setřen hadrem.
<b>Nanášené množství</b>	Na hladké zbrúšené dřevo cca. 40 g/m <sup>2</sup> na jeden nátěr. Silně savý podklad vyžaduje přiměřeně vyšší nanášenou vrstvou.
<b>Doba sušení</b>	Každá vrstva cca. 10 h při 20°C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání. Povrch je pochozí asi za 24 hod., plné zatížitelnosti je dosaženo za 72 hod. Při nepříznivých podmínkách a při větším nanášeném množství je nutno počítat s výrazně delší dobou zasychání.
<b>Skladování</b>	Skladovat dobře uzavřené, v chladu, ne na mrazu.
<b>Vyčištění náčiní</b>	Náčiní lze očistit terpentýnovým ředidlem nebo technickým benzinem.

  
bimcolor®

# Olej s tvrdým voskem na dřevěné podlahy bezbarvý

## Technický list výrobku

### Všeobecné informace o výrobku

**Rozsah použití** Olej s tvrdým voskem je určen pro ošetřování masivních dřevěných podlah palubkových, parketových, z dřevotřískových desek a korku, ale též na nábytek, pracovní plochy aj. v interierech. Je stejně vhodný pro dřevo listnatých i jehličnatých stromů. Olej s tvrdým voskem vniká hluboko do dřeva udržuje je v pružném stavu. Zdůrazňuje přirozenou texturu dřeva, ošetřený povrch odolává působení vína, piva, koly, kávy, čaje, ovocných šťáv, mléka a vody (dle DIN 68 861-1C). Ošetřené povrchy jsou stále při působení potu a slin podle DIN 53 160 a DIN EN 71-3 a je proto vhodnou povrchovou úpravou pro dětské hračky.

**Obsažené látky** přírodní oleje, pryskyřice a vosky, plniva, benzin prostý aromátů, sušidla prostá olova a kobaltu, aditiva.

**Barevné odstíny** bezbarvý HW-000

**Skladování** dobře uzavřený, v chladu a ne na mrazu

**Trvanlivost** V původně uzavřených obalech možno skladovat minimálně 2 roky

**Velikosti balení** 0,75 l; 2,5 l; 25 kg.

**Balící jednotka** krabice 6 x 0,75 l; krabice 4 x 2,5 l; 1 x 25 kg.

### Technické údaje

**Hustota** 0,86 – 0,88 g / ml (dle DIN 53 217 část 2).

**Podíl tuhých částic** cca. 45 % (váha na tuhé částice Sartorius MA 45).

**Dodací viskozita** 20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).

**Viskozita při zpracování** 20 – 22 sek. kalíšek 4 mm, při 20°C (dle DIN 53 211).

**Vydatnost** 9 m<sup>2</sup> / 0,75 Liter, 30 m<sup>2</sup> / 2,5 Liter (při dvou vrstvách).

**Doba schnutí** Každá vrstva cca. 10 hod. při 20°C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání. Povrch je pochozí asi za 24 hod., plné zatížitelnosti je dosaženo za 72 hod. Při nepříznivých podmínkách a při větším nanášeném množství je nutno počítat s výrazně delší dobou zasychání.

### Pokyny pro zpracování

**Příprava podkladu** Neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nenamrzlé. K dosažení rovnoměrného povrchu doporučujeme povrch vyhladit brusným papírem

Všechny staré lakové nátěry musí být zcela odstraněny, průlinčité staré nátěry musí být zbrušeny a vyčištěny. Povrchy, které již byly nátěrem pinucolor – olej s tvrdým voskem ošetřeny, postačí zpravidla před novým nátěrem jen důkladně očistit

<b>Zpracování</b>	Olej s tvrdým voskem je připraven k použití a neměl by být ředěn. Před použitím dobře promíchat. Nanášet olej s tvrdým voskem <b>stejněměrně a slabou vrstvou</b> nepřilíš měkkým štětcem z přírodních chlupů ve směru textury dřeva a nechat při dobrém větrání nejméně 10 hod. schnout. Druhý nátěr nanášet stejným způsobem a nechat rovněž nejméně cca. 10 hod. Schnout. Přebytečný olej musí být bezpodmínečně setřen hadrem.
<b>Rady</b>	Při příliš silných nanášených vrstvách dochází k nepravidelnému usychání, v jehož důsledku zůstává povrch lepivý a tvoří lesklé plošky. Je nutné nabírat štětcem pouze malé množství oleje a důkladně je vpravit do dřeva. Zvláště rovnoměrného a bezpečného zpracování lze dosáhnout tím, že druhý nátěr se provede hadrem. Kvalita povrchu se po úplném zaschnutí může ještě vylepšit vyleštěním hadrem.
<b>Vyčištění náčiní</b>	Náčiní lze vyčistit terpentýnovým ředidlem nebo technickým benzinem.

## Životní prostředí a bezpečnost

<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Uchovávat Hartwachs-Öl mimo dosah dětí a dobře uzavřený. Při styku se zrakem ihned důkladně opláchnout vodou a poradit se s lékařem. Hadry napuštěné olejem je nutno pro nebezpečí samovznícení uchovávat v dobře uzavřených nádobách nebo namočené do vody. Výrobek používat jen v dobře větraných prostorech. GGVS/ADRodpadá VbF: A III.
<b>Likvidace</b>	Výrobek a jeho zbytky nesmí vniknout do kanalizace nebo do půdy. Úplně vyprázdněné obaly je možné dát k recyklaci. (č. druhu odpadu 080 111), zaschlé zbytky výrobku je možné likvidovat s domovním odpadem.
<b>Upozornění</b>	Pokyny, uvedené na tomto technickém listě jsou výsledkem mnohaletého vývoje a praktického využívání. Slouží k informačním účelům a nejsou příslibem výkonů. Každý uživatel musí výrobky vyzkoušet s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu receptury, pokud poslouží technickému nebo ekologickému pokroku.
<b>Výrobce</b>	Pinufin Lackfabrik Rheinhafenstraße 9 76189 Karlsruhe Tel.: 07 21 / 59 20 05-06 Fax: 07 21 / 59 16 98 info@pinufin.de www.pinufin.de
<b>Distribuce</b>	Dřevoobchod K&C s.r.o. Rosnice 66 360 17 Karlovy Vary Tel./Fax: 353 561 932 palubky@drevoobchod.cz www.drevoobchod.cz

**pinucolor**<sup>®</sup>