

Vosková lazura na dřevo pro interiéry, bezbarvá nebo průhledně barevná

Technický datový list produktu

Všeobecné informace o produktu

Oblast použití Vosková lazura na dřevo je vhodná k ošetřování veškerého dřeva listnatých, jehličnatých i vzácných stromů v interiéru. Ošetřené povrchy odpuzují vodu a špínu a jsou podle norem DIN 53 160 a DIN EN 71-3 stálobarevné v potu a při vylučování. Hladká dřeva získají ošetřením voskovou lazurovou na dřevo příjemnou voskovou konečnou povrchovou úpravu. Na základě dobré přilnavosti k mokrému povrchu a vodoodpudivých vlastností jsou tyto voskové lazury dřevo vhodné zejména pro dřevo ve vlhkých prostorách. Doporučujeme provést zkušební nátěr na skrytém místě dřeva nebo na jeho zbytku.

Obsahové látky



Přírodní a syntetické vosky, pryskyřice, barevné pigmenty, plnidla, aditiva a voda.

Barevné odstíny

bezbarvá	WL-000
bílá	WL-001
světle šedá	WL-002
kukuřice	WL-003
třešeň	WL-004
akácie	WL-005
ořech	WL-006
mahagon	WL-007
meruňka	WL-008
máta	WL-009
kručinka	WL-010
písek	WL-011
blankytně modrá	WL-012

Skladování

Uložte dobře uzavřené nádoby v chladném prostoru, který není vystaven mrazu.

Použitelnost

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat minimálně 2 roky..

Balení

0,75 litru, 2,5 litrů, 25 kg.

Jednotky balení

karton 6 x 0,75 litru, karton 4 x 2,5 litrů, 1 x 25 kg.

Technické údaje

Hustota

cca 1,05 g / ml, v závislosti na barevném odstínu (dle normy DIN 53 217 část 2)

Podíl barviva

cca 30 %, v závislosti na odstínu (váha pevných těles Sartorius MA 45).

Dodací viskozita

25 - 30 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

Viskozita při zpracování

25 - 30 sekund pohárek 4 mm při 20 °C (podle normy DIN 53 211).

Vydatnost

6 m² / 0,75 litru, 20 m² / 2,5 litru (při dvojnásobném nátěru).

pinucolor®

Ředění	Výrobek je dodáván ve zředění vhodném ke zpracování, v případě potřeby lze zředit vodou.
Doba schnutí	Každá vrstva uschne po 1 h při teplotě 20 °C, střední vlhkosti vzduchu a dobrém větrání. Po 4 h lze nátěr brousit a přetírat. Za nepříznivých okolností se musí počítat s výrazně delšími časy schnutí.

Pokyny ke zpracování

Příprava podkladu	Neošetřené dřevo musí být čisté, suché a nezmrzlé. Jeho povrch obruste smirkovým papírem. Všechny předchozí vrstvy nátěru musí být kompletně odstraněny, staré nátěry dřeva v otevřených póry obruste a očistěte.
Zpracování	Vosková lazura na dřevo je připravena k okamžitému použití a nemusí se ředit. Před použitím dobře zamíchejte. Lazura se nanáší akrylovým štětcem stejnoměrně ve směru přirozené kresby dřeva a schne cca 4 h při dobrém větrání. Po průběžném zbroušení jemným smirkovým papírem nebo smirkovým pásem se stejným způsobem nanese druhý nátěr a nechá se rovněž minimálně 4 h zaschnout.
Tipy	Všechny voskové lazury na dřevo jsou vzájemně mísitelné a kombinovatelné. Pokud je požadován nátěr s méně intenzivní barvou, lze provést 1x nátěr barevnou voskovou lazuroou a návazně 1x nátěr bezbarvou lazuroou. Třemi nátěry (např. 2 x barevnou a 1 x bezbarvou lazuroou) je posílí voskový charakter nátěru.

Čištění nástrojů Čištění nástrojů se uskutečňuje vodou.

Bezpečnost a životní prostředí

Bezpečnostní pokyny	Přechovávejte voskovou lazuru na dřevo mimo dosah dětí a v dobře uzavřené nádobě. Při kontaktu s očima oči ihned důkladně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem.
Likvidace produktu	Produkt (ani jeho zbytky) se nesmí dostat do kanalizace ani do půdy. Zcela vyprázdněné nádoby můžete přenechat k recyklaci (kód druhu odpadu. 080 112), zaschlé zbytky produktu lze likvidovat s domovním odpadem.
Upozornění	Upozornění uvedená v tomto technickém datovém listu vyplývají z mnohaletého vývoje a praktického užívání. Slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují příslib vlastností. Každý uživatel musí produkty prověřit z hlediska jejich vhodnosti k zamýšlenému účelu použití. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny složení produktu, které slouží technickému nebo ekologickému pokroku.

Výrobce
 Pinufin Lackfabrik
 Rheinhafenstraße 9
 76189 Karlsruhe
 tel.: 0049 721 / 59 20 05-06
 fax: 0049 721 / 59 16 98
www.pinufin.de

Distribuce
 Dřevoobchod K&C s.r.o.
 Rosnice 66
 360 17 Karlovy Vary
 Tel./Fax: 353 561 932
www.drevoobchod.cz

pinucolor®